

サビバリヤーの製品仕様及び性能一覧（標準仕様）

脱脂洗浄剤 脱脂洗浄剤

用途	●シンナー、塩素系溶剤等の代替洗浄溶剤				
特徴	●強力な浸透力と溶解力で落ちにくい油污れ（防錆油、グリス等）も除去できます。 ●不快臭、刺激臭が無いので取扱いが容易です。 ●金属に対する腐食性がありません。 ●労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防規則に該当しない安全性の高い洗浄溶剤です。				
性状	●外観：無色透明液体 ●比重：0.85（15℃） ●沸点範囲：131～166℃ ●引火点：25.5℃（消防法 危険物第4種第2石油類、非水溶性液体） ●KB値：230以上（比較例：トリクロロエチレン130） ●表面張力：23dyn/cm（25℃）（比較例：トリクロロエチレン29.5dyn/cm）				
荷姿	15kg・3kg	標準使用量	0.05kg/㎡	使用期限	1年

サビバリヤー下塗り剤 錆転換型特殊エポキシ樹脂系下塗り塗料

用途	●錆層に深く浸透し錆を固定化させるとともに、不安定な赤錆（Fe ₂ O ₃ ・nH ₂ O）を緻密に安定させマグネタイト（Fe ₃ O ₄ ）に転換させる。				
特徴	●本剤は、特殊エポキシ樹脂を主成分とし、密着性等の性能に優れた皮膜を形成しますが、同時に本剤に含まれる特殊キレート剤が錆層、鉄素地と作用し、皮膜中にキレート結合を形成することの特徴とします。 ●特殊エポキシ樹脂皮膜、及び皮膜中のキレート結合との相乗作用により、錆の原因となる水分と酸素を遮断し、特殊キレート剤が持つ還元力により錆を安定化させます。 ●人体に有害な重金属のクロム、鉛等を含まない環境に優しい塗料です。 ●種々の旧塗膜や、鉄素地に対する密着性が高く、且つ各種の中塗り塗料との相性（密着性等）も良好のため、補修塗装用下塗り塗料として好適です。 ●低溶剤型で、皮膜は柔軟、且つ優れた剪断応力を有するため、皮膜が硬化し、収縮する際も旧塗膜の引き起こし等の問題がありません。				
荷姿	15kgセット・5kgセット	標準塗布量	0.15kg/㎡	使用期限	1年

性状及び安全衛生

	サビバリヤー下塗り剤	
	主剤	硬化剤
主成分	変性エポキシ樹脂	変性脂肪族ポリアミン
形状	粘稠液体	粘稠液体
混合比（重量比）	4	1
比重（20℃）	1.17±0.05	1.01±0.05
加熱残分（％）	70 以上	
可使時間	塗布量 300μm、指触硬化 3～4 時間	
塗り重ね乾燥時間	1～10 日以内	
標準塗布（推奨）量	0.15kg/㎡	
管理膜厚	70μm 以上	
使用シンナー	錆転換型塗料専用希釈剤	
希釈率	0～10％（※当社推奨：0～5％）	
塗装方法	刷毛・ローラー塗装	
危険物表示	第4類第1石油類危険等級Ⅱ	第4類第1石油類危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則	第2種有機溶剤等	
労働安全衛生法（表示対象物質）	アセトン 20～30％	メタキシレンジアミン 14％ メチルエチルケトン 20～30％
エポキシ樹脂の硬化剤による健康障害の防止のための基準	—	エポキシ樹脂硬化剤に該当する

- 施工は既定の講習会を受講し、施工技術者免許を取得した者が監督もしくは施工に従事することとする。（3名につき1名必要）
- 施工気象条件：気温5℃以上、湿度85％以下であること。

■注意事項

【塩分除去】・・・表面塩分が塗装時に50mg/㎡以上付着している場合は高圧水洗で除去すること。

【気温・湿度】・・・気温が5℃以下、湿度85％以上や降雨、降雪、結露のおそれがある場合は、その日の塗装を見送ること。

【素地調整】・・・ハンマー、ディスクサンダー、パワーブラシ、皮スキ等を使用し、浮き錆・屑状錆・浮き塗膜・突起物等を除去すること。

※詳しくは施工要領書参照の上、ご使用ください。

販売元・技術指導



■本社 〒515-0044 三重県松阪市久保町 1587-1 TEL：0598-20-2677 FAX：0598-60-1557
■九州支店 〒861-8034 熊本県熊本市東区八反田 3 丁目 2-52 TEL：096-201-1114 FAX：096-201-1194

https://www.ecoclean-mie.com/
E-mail：info@ecoclean-mie.co.jp

●本書の内容の一切について無断転載、複写、引用を禁じます。●パンフレット内容は予告なく変更する場合があります。●2025.3.12 改定

最新の錆転換型防食塗装システム

サビバリヤー®

商標登録 第5986064号

Magnetite Anticorrosive Coating System

登録CB-170003-VE活用促進技術
公共工事等における新技術活用システム

サビバリヤーの特長

特長
1
工期短縮

特長
2
コスト削減

特長
3
LCC低減



